

# Coral Book

Français

## Coral Book White

Offset Blanc

Propriété		Unité	Tolérance	
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	± 4%	120
Épaisseur	ISO 534	µm	-	142
Main	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	± 0,03	1,18
Opacité	ISO 2471	%	-2	98,0
Blancheur (R-457)	ISO 2470	%	± 2	103,7
Tonalité a*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	3,0
Tonalité b*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	-14,2
Blancheur CIE	ISO 11475	°CIE	± 5	148
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	± 50	170
COBB	ISO 535	g/m <sup>2</sup>	± 5	30
Humidité relative	TAPPI T502 om-89	%	± 7	40

- Dernière actualisation: **03/10/2013**
- Ces valeurs sont sujettes à modifications sans avis préalable

Caractéristiques générales:

- **Offset Sans Bois**
- **ECF (Elemental Chlorine Free)**
- **100% Recyclable et biodégradable**
- **Preprint et laser garanti**
- **Apte pour l'impression numérique**
- **Certificats ISO 9001, ISO 14001 et ISO 50001**
- **Disponible avec certification FSC ou PEFC**
- **Certifié EMAS (Système Communautaire de Management Environnemental)**