

Description:

Papier couché brillant 1 face pour étiquettes standard ou enveloppantes, et pour intégrer un emballage souple.

Applications finales:

Wraparound labels, Emballage flexible, Etiquettes de bouteilles non consignées

Systemes d'impression:

Flexographie, Offset, Rotogravure

Certificats:

- [Liste des certifications Creaset Classic](#)
- [FSC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [PEFC Chaine de Contrôle \(multi-site\)](#)
- [EMAS usine Motril](#)
- [ISO 14001](#)
- [ISO 50001 Efficacité énergétique](#)
- [ISO 9001 Qualité](#)
- [OHSAS 18001 \(multisite\)](#)
- [ISO 22000 Sécurité Alimentaire - Motril](#)

Spécifications techniques

Propriété	Norme	Unité	Tolérance	70	80	90
Grammage	ISO 536 TAPPI T410	g/m ²	±4%	70	80	90
Épaisseur	ISO 534 TAPPI T411	µm	±4%	61	65	74
Lissé Bekk	ISO 5627 TAPPI T475	sec.	-200	2400	2200	1900
Cobb (face non couchée)	ISO 535 TAPPI T441	g/m ²	±4	25	24	24
Brillance du papier	ISO 8254-1 TAPPI T480	%	±5	72	72	72

Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.

Dernière actualisation : 04/09/2019