

## FICHE TECHNIQUE

### Offset Premium Sheets

#### Paramètres Physiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES	
Grammage, g/m <sup>2</sup>	ISO 536	90.0	86.4	93.6
Épaisseur, µm	ISO 534	119	115	123
Rigidité SM, mN	ISO 2493-1		≥ 105	
Rigidité ST, mN	ISO 2493-1		≥ 70	
Résistance à la traction SM, kN/m	ISO 1924-2		≥ 4.7	
Rugosité Bendtsen, ml/min	ISO 8791-2	180	140	220
Perméabilité à l'air, ml/min	ISO 5636-3		≤ 1000	
Humidité, %	ISO 287	6.2	5.2	7.2
Formation de feuille, #	Méthode interne		≥ 35	

#### Paramètres Optiques

	RÉFÉRENCE	CIBLE	VALEURS TYPIQUES	
Blancheur, CIE	ISO 11475	166	163	169
Blancheur D65, %	ISO 2470-2	112	109	115
Opacité, %	ISO 2471	95	≥ 93	

Les spécifications techniques mentionnées ci-dessus peuvent être modifiées concernant un ou plusieurs paramètres à tout moment par The Navigator Company

Approuvé par:  
Dep. Technique: Eng. Vitor Crespo